

PROTOKOL O ZKOUŠCE

číslo: 100-062474
ze dne: 14.11.2018

Název a adresa zákazníka: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Pobočka Ostrava - 0700
U Studia 14
700 30 Ostrava - Zábřeh

Název výrobku: cementotřískové desky
- vyrobené v závodě CSP BZS JLLC (Bělorusko)

Předmět a metoda zkoušení:
Stanovení obsahu volného formaldehydu u vzorků vzduchu
odebraných ze zkušební komory:
- spektrofotometricky s acetylacetonovým činidlem


metodika č. 100607-03
(ČSN EN 717-1)

Datum převzetí vzorku ke zkouškám: 24.10.2018

Datum vykonání zkoušek: od: 24.10.2018 do: 14.11.2018

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu protokolu:




Ing. Libuše Pražáková
Vedoucí oboru



Popis a identifikace vzorku: cementotřískové desky
- vyrobené v závodě CSP BZS JLLC (Bělorusko)

Použité přístroje: spektrofotometr Specord 210

Výsledky zkoušek:

Stanovení formaldehydu - emise formaldehydu dle ČSN EN 717-1:

Podstatou testu je stanovení obsahu formaldehydu uvolněného ze zkoušeného vzorku dle ČSN EN 717-1 (komora o objemu 1 m³). Obsah formaldehydu vzorků vzduchu odebraných ze zkušební komory je stanovena spektrofotometricky acetylacetonovou metodou a vyjádřena v mg/m³.

Číslo vzorku: 557 - cementotřískové desky			
Měřené veličiny	Jednotky	Výsledky	Rozšířená nejistota v % rel.
Formaldehyd	mg/ m ³	< 0,002	-

Zkoušky provedl: M. Pfeiferová
Protokol vyhotovil: M. Pfeiferová

Poučení:

*Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.
Výsledky zkoušek jsou platné pouze pro zkoušený vzorek a přitom tento protokol nenahrazuje jiné dokumenty.*

- KONEC PROTOKOLU O ZKOUŠCE -

«Технический и испытательный институт строительства Прага» государственное
предприятие
филиал Испытательный институт лёгкой промышленности
Чехова 59, 370 65 Ческе-Будеёвице
филиал Испытательный институт лёгкой промышленности – испытательная лаборатория
1018.9
аккредитованная «Чешским институтом по аккредитации» НКО согласно EN ISO/IEC 17025:2005

страница: 1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

№ 100-062474
от 14.11.2018

Название и адрес заявителя: «Технический и испытательный институт
строительства Прага» ГП
Филиал Острава-0700
У Студия 14
700 30 Острава-Забржег

Название изделия: цементно-стружечная плита
- производство: завод «ЦСП БЗС» СООО (Беларусь)

Предмет и метод испытания:

Определение содержания свободного формальдегида в образцах воздуха из испытательной камеры: методика № 100607-03 (EN 717-1)
- спектрофотометрическим методом с ацетилацетоновым реактивом

Дата получения образца для испытаний: 24.10.2018

Дата проведения испытаний: с: 24.10.2018 по: 14.11.2018

Имя и должность лица, уполномоченного подписать протокол:

/подпись/
Инженер Либуше Пражакова,
заведующая секции

/Круглая печать: «Технический и испытательный институт строительства Прага» государственное
предприятие * Филиал Испытательный институт лёгкой промышленности * Аккредитованная
испытательная лаборатория рег. № 1018.9/

/Эмблема: Пас-MRA/ /Эмблема L1018.9/

Я, Ушакевич Александр Михайлович, подтверждаю достоверность совершенного мной перевода
текста документа с чешского языка на русский язык.





Описание и идентификация образца: цементно-стружечная плита
- производство: завод «ЦСП БЗС» СООО (Беларусь)

Использованное оборудование: спектрофотометр Specord 210

Результаты испытаний:

Определение содержания формальдегида – эмиссии формальдегида согласно EN 717-1:

Испытание заключается в определении содержания формальдегида, высвободившегося из испытуемого образца, в соответствии со стандартом EN 717-1 (камера объёмом 1 м³). Содержание формальдегида в образцах воздуха из испытательной камеры определялось спектрофотометрическим методом с использованием ацетилацетонового реактива и выражено в мг/м³.

Номер образца: 557 - цементно-стружечная плита			
Измеряемый показатель	Единицы	Результат	Расширенная неопределённость, отн. %
Формальдегид	мг/м ³	< 0,002	-

Испытание провёл: М. Пфайферова

Протокол составил: М. Пфайферова

Памятка:

Частичное воспроизведение протокола без письменного согласия испытательной лаборатории запрещено.

Результаты испытаний действительны только в отношении испытанного образца, данный протокол не заменяет каких-либо документов.

-КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЯ-

Я, Ушакевич Александр Михайлович, подтверждаю достоверность совершенного мной перевода текста документа с чешского языка на русский язык.



Ушакевич Александр Михайлович